voorbeelden van vloeropbouw in cm dikte die aan de EPB normen voldoen

		VLOER OP VOLLE GROND							BOVEN KELDERS, GARAGES, WINKELS				VLOEREN VAN APPARTEMENTEN				BUITENVLOER	
		of Rmin = 1				of Umax = 0,4			Rmin = 1				Umax = 1,0				Umax = 0,6	
	vloerplaat beton buiten λ = 2,200 W/mK	10	12	15	20	tot 20 cm											20	
	vloerplaat beton binnen λ = 2,200 W/mK								16	20			16	20				
	holle welfsels prefab λ = 1,020										15	20			15	20		20
beton/pur	**BETOPOR ISOLATIE-CHAPE** λ = 0,090 W/mK	**8,1**	**8**	**7,9**	**7,7**	**11**	**5**	**7**	**8**	**7,5**	**7,5**	**7**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**11**
beton/pur	**PUR in situ gespoten** λ = 0,030 W/mK						**3**	**3**									**3**	
	acoustic reflex EPE 6mm λ = 0,050 W/mK												0,6	0,6	0,6	0,6		
	chape zand/cement λ = 1,300 W/mK	6	6	6	6	6,5	6,5	6,5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	tegels van gebakken klei λ = 0,810	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	R oppervlak tot oppervlak m^2K/W	1	1	1	1	1,38	1,62	1,84	1,04	1,01	1,04	1,03	0,83	0,85	0,88	0,93	1,7	1,48
	indicatieve U-waarde W/m^2K	0,46	0,46	0,46	0,46	0,39	0,36	0,33	0,72	0,74	0,73	0,73	0,86	0,84	0,82	0,79	0,52	0,59
						vloerverwarming												

CHAPE-ROYAL.BE